

ETANCH PRO

REVETEMENT SOUPLE D'IMPERMEABILISATION PHASE AQUEUSE

CLASSEMENT AFNOR NFT 36 005 FAMILLE I CLASSE 7B2
CLASSEMENT D3 – NORME P84.403



1. PRESENTATION

ETANCH PRO est un revêtement à base de résine acrylique en dispersion aqueuse. **ETANCH PRO** est un revêtement d'imperméabilisation, souple, recouvrable et non circulaire. **ETANCH PRO** est un revêtement utilisable sur les fissures et cassures.

2. AVANTAGES

- Sans odeur.
- Séchage rapide.
- Bonne opacité.
- Bonne tenue aux U.V.
- Bonne adhérence.
- Grande facilité d'application.
- Perméable à la vapeur d'eau.
- Résistant au lavage.
- Non soumis à étiquetage.
- Plusieurs coloris.
- Microporeux.

3. DOMAINE D'APPLICATION

- Terrasses et toits-terrasses non circulables (sauf pour maintenance).
- Réparations et étanchéité des toitures.
- Traitement des cheminées microfissurées.
- Imperméabilisation sous carrelage.
- Faîtages, rives, chenaux.
- Gouttières, dômes.
- Souches de cheminées.
- Acrotères et solins.

4. MODE D'EMPLOI

Conseils de mise en œuvre :

Se reporter au Cahier des Prescriptions de pose.

Conformément au DTU 59-1 :

- Les supports auront une pente suffisante (> 5%).
- Supprimer les flaches (poches d'eau) faire un ragréage (**ORKE NIV HP** Notice 1).
- Ne pas appliquer avant 28 jours sur les bétons et mortiers neufs.
- Les supports doivent être sec, sains, propres.
- Eliminer Les laitances avec **DECAP CIMENT**.
Les algues, mousses, lichens avec **NETT FACADE** ou **TOP MOUSS 4** ou **TOP MOUSS**.
Les traces d'huiles, graisses avec **PRO NETT**.
Les couches d'anciennes peintures non adhérentes avec **DECAPLIQUE**.
Les particules non adhérentes (grattage), les poussières (brossage).
- Rincer à l'eau.
- Dans le cas de fonds farinant appliquer **ACCRO FIX** fixateur de fonds en solution.
- Attendre **le séchage complet** avant application d'**ETANCH PRO**.

Ces conseils ne peuvent se substituer à une reconnaissance appropriée de la nature et de l'état des fonds à mettre en œuvre.

Traitement des angles et des fissures :

- Produit : **ETANCH PRO**
- Outillage : Spatule, Brosse ou Rouleau
- Bande de renforcement : **ARMA FIBER**

Pour l'application se reporter à leur fiche technique respective.

ORKEMIA

60 Chemin de la Marianne 47160 Caubeyres - Tél. 06 72 70 80 01

www.orkemia.fr / Mail : contact@orkemia.fr

SAS au capital de 1 000 € - Siren 991 358 052 R.C.S. Agen – Code APE : 4673A



ETANCH PRO

REVETEMENT SOUPLE D'IMPERMEABILISATION PHASE AQUEUSE

CLASSEMENT AFNOR NFT 36 005 FAMILLE I CLASSE 7B2
CLASSEMENT D3 – NORME P84.403



S'applique entre 2 couches fraîches d'**ETANCH PRO** pur à la spatule.

Pour les murets et les remontés d'acrotères : Sur les parties verticales et horizontales 10 cm environ.

Pour les fissures : Sur la longueur et 10 cm de chaque côté (au préalable traiter avec **JOKER**).

Pour les terrasses et les balcons : Sur toute la surface (si support microfissuré ou trop fissuré).

Mise en œuvre :

Supports poreux, appliquer une sous-couche de **ETANCH PRO** dilué à 50% avec de l'eau (soit 1Kg de **ETANCH PRO** pour 1Kg d'eau) à raison de 50 à 150 g/m². Laisser sécher 2 heures.

Appliquer **ETANCH PRO** en 2 couches au pinceau ou rouleau laine à raison de 800 g/m² par couche. Laisser sécher 24 heures avant d'appliquer la deuxième couche.

Application :

Conditions d'application	: DTU 59-1 - Conformément à la norme NF P 74-201-1
Température d'application	: Entre +5°C et +35°C
Hygrométrie	: En extérieur, ≤ 80% d'humidité relative : En intérieur, ≤ 65% d'humidité relative
Matériel d'application	: Brosse, rouleau
Nettoyage du matériel	: Eau (ne pas laisser sécher) : DECAPLIQUE après séchage
Diluant	: Eau

ORKEMIA

60 Chemin de la Marianne 47160 Caubeyres - Tél. 06 72 70 80 01

www.orkemia.fr / Mail : contact@orkemia.fr

SAS au capital de 1 000 € - Siren 991 358 052 R.C.S. Agen - Code APE : 4673A

ETANCH PRO

REVETEMENT SOUPLE D'IMPERMEABILISATION PHASE AQUEUSE

CLASSEMENT AFNOR NFT 36 005 FAMILLE I CLASSE 7B2
CLASSEMENT D3 – NORME P84.403



5. CARACTERISTIQUES

Aspect en pot	: Peinture onctueuse
Aspect du film	: Mat garnissant
Masse volumique	: $1.30 \pm 0.05 \text{ g.cm}^{-3}$
Viscosité	: $25\,000 \pm 3\,000 \text{ MPa.s}^{-1}$
Extrait sec	: En poids $50 \pm 2\%$.
COV (Directive 2004/42/CE)	: Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/c)* : 40 g/L (2010). : Ce produit contient au maximum 30g/L.
Rendement	: Environ 1.6 Kg / m ² de produit prêt à l'emploi selon la porosité du support.
Séchage (20°C – 65%HR)	: 4 heures au toucher
Recouvrable	: 24 heures
Teintes	: Gris ciment, Pierre de taille, Terre-cuite.
Conservation	: 1 an en emballage d'origine fermé

Pour plus de renseignements se référer au §9 de la fiche de données de sécurité).

6. SECURITE D'EMPLOI

- Consulter la Fiche de Données de Sécurité produit sur www.quickfds.fr.
- Entreposer à l'abri du gel.


ETANCH PRO

REVETEMENT SOUPLE D'IMPERMEABILISATION PHASE AQUEUSE


CLASSEMENT AFNOR NFT 36 005 FAMILLE I CLASSE 7B2
CLASSEMENT D3 – NORME P84.403




Nuancier ETANCH PRO :



Gris ciment
Code 501



Terre cuite
Code 502



Pierre de taille
Code 503

*Ce nuancier est indicatif.
Malgré tout le soin apporté à la réalisation de ce
document, des différences peuvent être constatées
entre les couleurs imprimées et les teintes réelles.*

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures. Compagnie France Chimie se réserve le droit d'apporter toute modification à ses produits et à cette fiche technique sans avis préalable. Notre clientèle voudra bien s'assurer, avant toute mise en œuvre, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.

Produit exclusivement réservé à un usage professionnel.

ORKEMIA

60 Chemin de la Marianne 47160 Caubeyres - Tél. 06 72 70 80 01
www.orkemia.fr / Mail : contact@orkemia.fr

SAS au capital de 1 000 € - Siren 991 358 052 R.C.S. Agen – Code APE : 4673A