



# FLEX ENDUIT

## ENDUIT DE REBOUCHAGE SOUPLE INTÉRIEUR - EXTÉRIEUR

### 1. PRESENTATION

**FLEX ENDUIT** est un enduit pâteux prêt à l'emploi, fortement dosé en résines et en fibres de verre. Cet enduit offre une forte élasticité qui absorbe aisément les déformations du support.

### 2. AVANTAGES

- Produit prêt-à-l'emploi très maniable :
  - Ne nécessite pas de récipient.
  - De malaxeur.
  - De mélange trop long.
- Economique (gain de temps, économie de produit).
- Application facile et rapide en donnant un résultat parfait.
- Élasticité permanente et durable.
- Idéal pour reboucher les fissures « vivantes ».
- Permet de supprimer les bandes de calicot.

### 3. DOMAINE D'APPLICATION

**FLEX ENDUIT** est particulièrement adapté à tous types de travaux de rebouchage en intérieur et extérieur.

Les supports admissibles sont :

Plâtre, Béton cellulaire, Bois, Enduit ciment, Plaque de plâtre, Crépi, Ancienne peinture, Béton, Brique silico-calcaire.

### 4. MODE D'EMPLOI

**FLEX ENDUIT** est prêt-à-l'emploi.

Dépoussiérer le support et éliminer les parties friables.

Ne jamais mouiller les supports avant application du **FLEX ENDUIT**

Appliquer à la spatule, à la lisseuse ou au couteau à enduire.

La consommation est d'environ 1.3 Kg / m<sup>2</sup> / mm d'épaisseur.

Le temps de séchage dépend du type de support, des conditions climatiques et de l'épaisseur d'application : prévoir environ 24h pour une épaisseur de 1mm.

Après séchage complet, le recouvrement peut se faire par tout type de peinture, d'enduits à base de plâtre ou prêts à l'emploi.

Application :

|                           |                                             |
|---------------------------|---------------------------------------------|
| Température d'application | : Entre +8°C et +35°C                       |
| Matériel d'application    | : Couteau à mastic, lame à enduire, spatule |
| Nettoyage du matériel     | : Eau                                       |

### ORKEMIA

60 Chemin de la Marianne 47160 Caubeyres - Tél. 06 72 70 80 01

[www.orkemia.fr](http://www.orkemia.fr) / Mail : [contact@orkemia.fr](mailto:contact@orkemia.fr)

SAS au capital de 1 000 € - Siren 991 358 052 R.C.S. Agen - Code APE : 4673A



# FLEX ENDUIT

## ENDUIT DE REBOUCHAGE SOUPLE INTÉRIEUR - EXTÉRIEUR

### 5. CARACTERISTIQUES

|                 |                                                         |
|-----------------|---------------------------------------------------------|
| Aspect en pot   | : Pâteux                                                |
| Masse volumique | : $1.30 \pm 0.05 \text{ g.cm}^{-3}$                     |
| Rendement       | : $1.3 \text{ Kg} / \text{m}^2 / \text{mm d'épaisseur}$ |
| Conservation    | : 9 mois en emballage d'origine fermé                   |

(Pour plus de renseignements se référer au §9 de la fiche de données de sécurité).

### 6. SECURITE D'EMPLOI

- Consulter la Fiche de Données de Sécurité produit sur [www.quickfds.fr](http://www.quickfds.fr).
- Entreposer dans un endroit frais et sec, à l'abri du gel.
- **Ne pas recouvrir d'enduits à base de ciment.**
- Sa granulométrie et la présence de fibres de verre ne conduisent pas à une finition parfaitement lisse.
- Bien refermer hermétiquement l'emballage après chaque emploi.
- **FLEX ENDUIT** ne convient pas pour le scellement ou la fixation d'objets.
- Ne permet pas de remplacer les bandes à placo.

*Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures. Compagnie France Chimie II se réserve le droit d'apporter toute modification à ses produits et à cette fiche technique sans avis préalable. Notre clientèle voudra bien s'assurer, avant toute mise en œuvre, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.*

### ORKEMIA

60 Chemin de la Marianne 47160 Caubeyres - Tél. 06 72 70 80 01

[www.orkemia.fr](http://www.orkemia.fr) / Mail : [contact@orkemia.fr](mailto:contact@orkemia.fr)

SAS au capital de 1 000 € - Siren 991 358 052 R.C.S. Agen – Code APE : 4673A