



Ciment hydraulique

Étanchéité à prise rapide, prêt à gâcher pour moulages, scellements, interventions rapides et durables


AVANTAGES PRODUIT

- Prise ultra-rapide y compris sous l'eau
- Arrêt instantané des faibles et fortes infiltrations d'eau
- Moulages, scellements et toutes interventions rapides
- Résiste à de très hautes pressions
- Action durable

DÉVELOPPEMENT DURABLE

- Fabriqué en France

- ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*



* émission de substances volatiles dans l'air intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation sur une échelle de classe de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

DÉFINITION ET PRÉSENTATION DU PRODUIT

SPEEDCOLMAT est destiné à arrêter instantanément les faibles ou les fortes infiltrations d'eau.

SPEEDCOLMAT est utilisé aussi pour les moulages, scellements et toute intervention rapide. **SPEEDCOLMAT** est une poudre composée de ciment, de liants hydrauliques et d'adjuvants. Il est non toxique et non agressif.

SPEEDCOLMAT prend en quelques secondes (même sous l'eau) et augmente légèrement de volume. Résistant à de très hautes pressions **SPEEDCOLMAT** peut être utilisé dans des conditions extrêmes.

DOMAINES D'APPLICATION

- Infiltrations d'eau en sous sols (caves, parkings, fosses de garages et d'ascenseurs, etc...),
- Étanchéité et scellements des regards de collecteurs,
- Fissures de silos,
- Porosité des radiers,
- Joints de dilatation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Composition :	Ciment NF EN 197-1 gris ou blanc, adjuvants, charges minérales NF EN 12620 et 13139
Aspect :	Poudre
Couleur :	Gris
Températures limites d'application :	+ 5°C à + 30°C
Solubilité et nettoyage des outils :	Frais à l'eau

PROCÈS VERBAUX – RÉFÉRENCES

Ciment Norme NF EN 197-1. Charges minérales Norme NF EN 12620 et NF EN 13139.

CONSEILS GÉNÉRAUX D'EMPLOI

1 – Préparation des supports

Les surfaces à traiter doivent être propres, dégraissées, dépoussiérées et adhérentes.

2 – Mise en oeuvre

Étanchéité générale :

1. Piquer la surface à boucher pour avoir des bords francs et perpendiculaires. Nettoyer.
2. Avec de l'eau, gâcher un peu de **SPEEDCOLMAT** jusqu'à obtenir une pâte épaisse. Appliquer **SPEEDCOLMAT** et maintenir pressé pendant 30 secondes jusqu'au durcissement.
3. Maintenir le rebouchage humide et refroidi pendant 1/4 d'heure environ.
4. En cas de scellements ou obturations préventives (tuyaux, etc.), mouiller fortement avec de l'eau avant la mise en place du mortier, puis presser légèrement **SPEEDCOLMAT**.

Étanchéité des joints entre sol et mur :

1. Piquer et faire une saignée de 2 cm de large et de profondeur minimum.
2. Reboucher en premier lieu les zones soumises aux plus faibles pressions en terminant par les zones soumises aux plus fortes pressions.
3. Un blocage parfait devant être réalisé avec **SPEEDCOLMAT** dans les cas des fortes pressions, un trou net sera réalisé. Si ce dernier est de faible dimension, faire un piquage pour lui préparer des bons épaulements.
4. Si au contraire le trou est très important, appliquer **SPEEDCOLMAT** en plusieurs fois autour de la plus forte pression.
5. Préparer ensuite une "poire" de mortier et presser fortement.

Étanchéité des joints de dilatation :

1. Stopper les fuites avec **SPEEDCOLMAT** sans remplir le joint.
2. Sceller dans le joint une baguette faisant office de joint creux.
3. Une fois que **SPEEDCOLMAT** a séché, enlever la baguette et bourrer le joint avec **POLYFIX**.

3 – Consommation

Suivant le volume à obturer : 2 kg par litre.

4 - Finition

Recouvrabilité : il est conseillé d'effectuer un test préalable (pas de peinture en phase aqueuse).

PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES ET SÉCURITÉ

Ne pas travailler **SPEEDCOLMAT** pendant l'utilisation, pour éviter de casser la prise. Procéder en plusieurs applications pour les surfaces importantes.

TRANSPORT ET STOCKAGE

Transport : non soumis à la réglementation des transports, à l'abri de toute source d'humidité.

Stockage et conservation : Un an en emballage d'origine fermé dans des locaux secs.

TEINTE

Gris.

CONDITIONNEMENT

Sac : 25 Kg

Seau : 5 Kg



Les renseignements fournis par la présente notice sont donnés à titre indicatif. Ils sont basés sur notre connaissance et notre expérience à ce jour. Ils n'entraînent aucune dérogation à nos conditions générales. Ils ne peuvent en aucun cas, impliquer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. L'applicateur doit s'assurer d'être en possession de la dernière édition de cette fiche technique. Annule et remplace les éditions précédentes. Édition du 1^{er} trimestre 2020.