

BLACKSPRAY

DE SOUBASSEMENT PULVERISABLE



1. PRESENTATION

BLACKSPRAY est une solution aqueuse composée principalement de résines liquides spécialement adaptées pour une application en pulvérisation.

BLACKSPRAY permet ainsi le traitement des soubassements et des vides-sanitaires.

BLACKSPRAY peut être utilisé pour les murs de 2^{ème} et de 3^{ème} catégorie.

2. AVANTAGES

- Permet un traitement 2 en 1 (noir de soubassement et arase étanche).
- Gain de temps (Traitement rapide des points singuliers et difficilement accessibles).
- Economique.
- Utilisable en pulvérisation.
- Séchage rapide.
- S'applique sur support humide.
- Forme un film souple, imperméable et élastique.
- Bonne adhérence des mortiers en recouvrement.
- Nettoyage du matériel à l'eau.
- Garantie 10 ans.

3. DOMAINE D'APPLICATION

- Imperméabilisation des fondations et soubassements en bétons banchés ou enduits exposés à l'humidité.
- Imperméabilisation des blocs de coffrages en polystyrène expansé.
- Réalisation d'arase étanche.

4. MODE D'EMPLOI

Conseils de mise en oeuvre conformément au DTU 59-1

Préparation du support :

Les supports doivent être sains, propres, exempts de mousses, lichens, d'huile et de graisse.

Les supports à base de liant hydraulique devront être âgés de plus de 28 jours.

Travaux préparatoires :

- Eliminer Les laitances avec **DECAP BETON**.
Les algues, mousses, lichens avec **TOP MOUSSE 15**.
Les traces d'huiles, graisses avec **POWER CLEAN**.
Les couches d'anciennes peintures non adhérentes avec **DECAPLIQUE ECO**.
Les particules non adhérentes (grattage), les poussières (brossage).
Les parties métalliques seront isolées avec un primaire antirouille **PROTECT FER**
- Rincer à l'eau.
- Avant application du **BLACKSPRAY**, vérifier le bon maçonnerage et le bon jointement des parties fractionnées tant en horizontal qu'en vertical.
- Les fissures seront rebouchées et réparées à l'aide de **ORKE FLEX**
- Dans certains cas une trame type **TRAMESTER** appliqué avec **ETANCH MS** sera nécessaire sur les fissures.

BLACKSPRAY

DE SOUBASSEMENT PULVERISABLE



Précautions

Ces conseils ne peuvent se substituer à une reconnaissance appropriée de la nature et de l'état des fonds à mettre en œuvre.
Ne pas appliquer dans le cas de pousser négative.

Dans le cas d'arrivée d'eau, drainer la fondation ; un cuvelage sera réalisé dans le cas où la fondation est en permanence dans la nappe phréatique.

Mise en oeuvre :

Agiter avant emploi.

BLACKSPRAY est diluable 1L pour 1L d'eau.

Consommation : 1L de produit dilué pour 4 à 5m² soit 1L de concentré pour 8 à 10m².

La consommation varie selon le support et sa porosité.

Humidifier légèrement le support avant application.

Le produit **BLACKSPRAY** devra être appliqué conformément au DTU 20.1 reprenant les règles de bonne pratique pour le traitement des soubassements.

Traitement des parois de 3 ^{ème} catégorie	Parties fractionnées (type parpaing, ...)	Appliquer directement BLACKSPRAY en 2 couches
	Parties pleines (type béton banché, ...)	Appliquer directement BLACKSPRAY
Traitement des parois de 2 ^{ème} catégorie	Parties fractionnées (type parpaing, ...)	Mise en oeuvre d'un enduit hydrofugé (MAXI FUGE) puis appliqué directement BLACKSPRAY
	Parties pleines (type béton banché, ...)	Appliquer directement BLACKSPRAY

Dans tous les cas, il faut veiller à ce que les travaux complémentaires définis dans les DTU en vigueur accompagnent l'utilisation du **BLACKSPRAY**.

Ne pas appliquer mouillé sur mouillé.

En fonction de la porosité du support, une seconde couche sera nécessaire afin d'obtenir une parfaite imperméabilisation. Celle-ci sera appliquée 4 heures après le séchage de la 1^{ère}.

Avant la mise en finition par un enduit hydraulique, il est nécessaire d'appliquer une couche de primaire **ACCRO RETARD** dilué à raison de 1 volume pour 4 volumes d'eau

Dans le cas d'un traitement des blocs de coffrages en polystyrène expansé, utilisez **BLACKSPRAY** pur.
Dans le cas d'un traitement des parois de 1^{ère} catégorie, utiliser notre référence **ETANCH FONDA**.

BLACKSPRAY

DE SOUBASSEMENT PULVERISABLE



Application :

Matériel d'application	· Pulvérisateur (buse bleue), Motopompe, Pinceau, Rouleau, · Airless,
Température d'application	: +5°C à 30°C
Hygrométrie	: < 80 %
Rendement	· 1L de concentré pour 8 à 10m² · 1L de produit dilué pour 4 à 5m²
Séchage hors poussière	: 2 heures
Séchage complet	: 24 à 48 heures
Remblai	: 48 heures
Nettoyage du matériel	· Eau (ne pas laisser sécher). DECAPLIQUE ECO après séchage

Précautions :

Dans le cas d'un recouvrement par un enduit, une peinture semi-épaisse ou un remblayage, attendre 2 jours minimum et 6 mois maximum.

5. CARACTERISTIQUES

Aspect en pot	: Liquide noir
Masse volumique	: 1.02 ±0.05 g.cm ⁻³
COV (Directive 2004/42/CE)	· Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/c)* : 130 g/L (2010). · Ce produit contient au maximum 5g/L.
Conservation	: 12 mois en emballage d'origine fermé

(Pour plus de renseignements se référer au §9 de la fiche de données de sécurité).

6. SECURITE D'EMPLOI

- Consulter la Fiche de Données de Sécurité produit sur www.quickfds.fr.
- Protéger les surfaces ne devant pas être traitées.
- Entreposer à l'abri du gel.
- Les zones traitées devront être protégées de la pluie pendant 12 heures et si risque de gel dans les 6 heures.

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures. Compagnie France Chimie se réserve le droit d'apporter toute modification à ses produits et à cette fiche technique sans avis préalable. Notre clientèle voudra bien s'assurer, avant toute mise en œuvre, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.

Produit exclusivement réservé à un usage professionnel.

ORKEMIA

60 Chemin de la Marianne 47160 Caubeyres - Tél. 06 72 70 80 01

www.orkemia.fr / Mail : contact@orkemia.fr

SAS au capital de 1 000 € - Siren 991 358 052 R.C.S. Agen – Code APE : 4673A